

Sepilon LP

Kürk ve yün yıkama maddesi

Sepilon LP kürk ve yün için universal kullanılabilen bir yıkama maddesidir. Ürün; av hayvanları ve ham postların, sepilenmiş ve boyanmış kürklerin ve yün yıkamaları için kullanılır.

Kullanım alanı

Tüm kürk süet ve av hayvanı, üretiminde.

İlave yıkama maddesi kullanımının avantajlı olacağı düşünülen tüm proseslerde tavsiye edilir.

Kimyasal yapısı

Yağ alkil sülfatlar ve eter sülfatlar karışımı.

Görünümü

Hafif sarımsı, akıcı sıvı

Karakteristik özellikleri

- Anyonik
- Aktif madde miktarı yak.: %40
- pH (1 : 10) yak.: 7,0 – 8,5
- Su ile her oranda karışır
- Sepazym serisi enzimatik ürünler ile yumuşatma ve sama proseslerinde mükemmel kombinasyon sağlar.
- Alkil ve nonil fenol içermez.
- Az köpürür.

Depolama



Orijinal ambalajında 10°C ile 40°C'de raf ömrü bir yıldır. Her kullanımdan sonra iyice kapatılmalı ve açıldıktan sonra en kısa sürede tüketilmelidir.

Dondan korunmalıdır.

Özellikleri

Sepilon LP aşağıdaki özelliklere sahiptir

- Su ile her oranda karışır.
- Asitlere, bazlara,elektrolit ve su sertliğini oluşturan tuzlara karşı geniş ölçüde dayanıklıdır.
- Ürün düşük sıcaklıklarda zamanla bulanır ve koyulaşır, sıfır 0 °C 'nin altında katılaşır. **Sepilon LP** bu durumda dahi sorunsuz olarak sıcak suda çözünür ve etkisinden hiçbir şey kaybetmez.
- Ürün mükemmel yıkama, yumuşatma ve emülsifiye etkisi gösterir.
- Az köpürür.
- Yün ve süet tarafını mükemmel şekilde temizler.
- Biyolojik olarak tamamen parçalanabilir.
- Kullanım kolaylığı sağlar

Uygulama

Sepilon LP öncelikle her tür kürk süet ve av hayvanı , koyun kuzu ve yün yıkamalarında kullanılır. Ürün aynı zamanda sepilenmiş ve boyalı kürklerin yıkamaları için de uygundur.

1. Ham kürk ve postların yıkanması

Ham kürk ve postlar ,örneğin koyun ve kuzu derileri 2-4 gr/l **Sepilon LP** ile 25°C– 30 °C suda yaklaşık bir saat yıkanır ve takiben durulanır.

Çok kirli ve yağlı derilerin yıkamalarında 1 gr/l soda kullanımı kirin ve yağların daha etkin temizlenmesinde fayda sağlar.

Ayrıca **Sepisol AGT** gibi nonyonik bir yıkama maddesinin ilave olarak kullanımı; yağ gidermenin etkinliğini artırır.

Sepilon LP , eskiden alışıldık olduğu gibi, çözücülerle (örneğin Perkloretilen) seyreltmeden karıştırılarak hareket halindeki yıkama pervanesine ilave edilebilir.

2. Boyalı malların tel dolapta temizliği

talaşın nemlendirilmesinde suya 10-20 gr/l **Sepilon LP** ilavesi, tüylerin daha çabuk nemlenmesini sağlayarak daha iyi temizlik elde edilmesine yardımcı olur.

3. Boyalı kürklerin yıkanması

Deriye ve yüne bağlanmayan boyanın uzaklaştırılması için kürkler 0,2-1,0 g/l **Sepilon LP** ile 30 – 35 °C'de yıkanır.

Uygulama Örnekleri:

1. Kürk yıkama ve yağ giderme

Banyo oranı 1:15

İşlem		g/l	Ürün	°C	Seyr.	Süre (dak)	pH, vs.
İslatma			Su	27			Bé=2-3
		1,0	Sepimoll EV		oo		
		1,5	Sepisol AGT		oo		
		1,0	Soda (1:10)		oo		
		0,3	Sepibac CT (1:5)		oo		8,5-9,0
			10 dak. Döner. 30 dak.dinlenir				
			Gece banyoda kalır, 10'/h döner				
			Süzülür, Mekanik işlemleri yapılır				
			Mekanik işlemleri yapılır				
		Su		38			2 Be'
		0,5	Sodyum bikarbonat (1:10)		oo		
		1,5	Sepisol AGT		xx	60	
			Süzülür, mekanik işlemler				
			Su	30		10	
			süzülür				
Sama		2	Sepiksal S		xx	120	4,5-5,0
	+	2,0-3,0	Sepazym AS		xx	180	
			Gece otomatik 10'/h döner, sabah				
	+	x	Formik asit %85 (1:10)		oo	6x15+2h	
			Gece banyoda, saatbaşı 5 dak.döner				2,8
			Süzülür, sehpalanır 4-7 gün				
Depikle			Su	38			
		70	Tuz		xx		
		3,0-4,0	Sepinal P4		xx		
			Kürkler dolaba atılır				4,5-5,0
Yağ giderme		5,0	Sepilon AOD		oo		
		1,0	Sepilon LP		oo	120	kontrol
		1,0	Sodyum bikarbonat (1:10)		oo		
		2,0	Sepilon AOD		oo	120	6,5-7,0
			Gece banyoda saatbaşı 10 döner, sabah süz ,etleme				
Yıkama			Su	35			
		0,3	Sepilon LP		xx		

		0,3	Sepisol AGT		xx	15	
			süzülür				
			Su	35			
		0,3	Sepilon LP		xx		
		0,3	Sepisol AGT		xx	15	
			süzülür				
Sama			Su	35			
		1,0-1,5	Sodyum bikarbonat (1:10)		oo		7,5-8,0
	+	0,5	Sepazym 1000		xx	45	
			süzülür				
Yıkama			Su	25		15	
			süzülür				
Pikle			Su	20			
		90	Tuz		xx	15	Be'=6
Kromlama	+	2,0	Sepiksal S		xx	90	4,5-5,0
	+	x	Formik asit %85 (1.10)	38	oo	2x30+90	2,8-3,0
	+	3,0	Sepitan AL		xx	120	
	+	20,0	Tankrom AB		xx	180	
	+	1,0	Sepimas DC sıvı (1:5)		oo	90	
	+	4,0-8,0	Sepinal P3		oo	4x15+120	
			Gece banyoda , sabah			30	3,6-3,8
	+	0,2	Fungusit (1:3)		oo	20	
			Süzülür, sehpalanır, 3-7 gün dinlendirilir, yaş taş				

2. Sepilenmiş ve boyalı kürklerin temizliği

Banyo oranı 1:10-15

İşlem	+	g/l	Ürün	°C	Seyr.	süre (dak)	pH, vs.
Yıkama			Su	30			
		0,5-1,5	Sepilon LP		oo	30	
			süzülür				
			Diğer işlemlere devam edilir.				

xx : çözmeden (toz halinde) oo : çözerek (seyrelterek)

Güvenlik

Ürünü kullanırken güvenlik formlarında verilen bilgi ve önerilere uyulmalıdır. Ayrıca kimyasal maddeler ile çalışmalarda gerekli genel önlemler alınmalıdır.

Dikkat

Bu teknik bültende verilen açıklamalar, en son bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Dolayısıyla bu açıklamalar, ürünlerimizin kullanılmasında ve uygulamalardaki olası etkenlerin fazlalığı nedeniyle, kullanıcıyı işletmeye özgü test ve deneylerden muaf tutmaz. Açıklamalarımızdan belirli özelliklerin veya somut bir kullanım amacı için uygunluğun yasal bağlayıcı nitelikte bir garanti olduğu anlamı çıkarılmamalıdır

Sepi Kimya ve Deri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Antik Sok. No: 11 Ç2-2 Parsel
34956 Tuzla/Istanbul , Turkey
www.sepikimya.com