

Sepilon OC

Deri ve kürk sanayi için yağ giderici

Sepilon OC deri ve kürk üretimi için yüksek performanslı universal bir yağ giderme ve ıslatma yardımcı maddesidir.

Kullanım alanı

Deri ve kürk üretiminin farklı safhalarında

- Islatma, kireçleme, kireç giderme ve sama
- Yağ giderme

Kimyasal yapısı

Uzun zincirli (C10), alkoksilat ve spesifik sürfaktanlar.

Görünümü

Renksiz veya hafif sarımsı sıvı

Karakteristik özellikleri

- Aktif madde yakl...: %80
- Nonyonik
- pH (1 :10) yak.: 6,0– 8,0
- Su ile her oranda karışır
- Alkil ve nonil fenol içermez
- Az köpürür.
- Solvent içermez
- Islatma ve emülsifiye kapasitesi pH-değişiminden etkilenmez

Depolama



Orijinal ambalajında 10°C ile 40°C'de raf ömrü bir yıldır. Her kullanımdan sonra kapağı iyice kapatılmalı ve açıldıktan sonra en kısa sürede tüketilmesi önerilir.

- Kullanımdan önce karıştırılarak alınmalıdır.
- Dondan koruyunuz.

Özellikleri

Sepilon OC aşağıdaki özelliklere sahiptir.

- Su ile her oranda karışır.
- Nonyonik karakterli olup deri üretiminde kullanılan bütün anyonik ve katyonik ürünlerle iyi bağdaşır.
- Ürün düşük sıcaklıklarda zamanla bulanır ve koyulaşır, **Ürün** bu durumda sorunsuz olarak sıcak suda çözünür ve etkisinden hiçbir şey kaybetmez.
- Ürün tabii yağlara karşı mükemmel emülsifiye kapasitesine haizdir
- Az köpürür.
- Su ile stabil emülsiyonlar meydana getirir. Meydana gelen bu stabil emülsiyolar pH-değerlerinden etkilenmez
- Biyolojik olarak tamamen parçalanabilir.
- Kullanım kolaylığı sağlar

Uygulama

Sepilon OC deri ve kürk üretiminin ıslatma ve yağ giderme ile ilgili her safhasında efektif olarak kullanılabilir.

Uygulama Örnekleri:

1. Koyun giysilik yağ giderme

%'lere pikle ağırlığı esastır

İşlem	+	%	Ürün	°C	Seyr.	süre (dak)	pH, vs.
Depikle /		50	Su	30			
		5	Tuz			10	Be'=6-7
		2	Sepanil P4	30	xx	45	4,0-4,5
			Deriler dolaba atılır				
Yağ giderme	+	1,5	Sepigan GR		oo	45	
	+	4,0	Sepilon OC		oo	120	
	+	100	Su	35	xx	45	5,0
			süzülür				
Yıkama		100	Su	38			
		0,5	Sepilon OC		oo	15	
			süzülür				
Yıkama		100	Su	38			
		0,4	Sepilon OC		oo	15	
			süzülür				
Yıkama		100	Su	25			
		0,3	Sepilon OC		oo	15	
			süzülür				
			Pikle ve kromlama işlemine işletmeye özgü şekilde devam edilir				

4. Kürk süet yağ giderme:

Banyo 1:15

İşlem	+	g/l	Ürün	°C	Seyr.	süre (dak.)	pH, vs.
Ön ıslatma			Su	27			
		1,5	Sepisol AGT		oo		
		0,3	Sepibac CT		oo	30	
			Saatbaşı 30 dak döner			180	
			süzülür				
Islatma/yıkama			Su	27			
		10,0	Tuz		xx		
		1,0	Sepimoll EV		oo		
		1,0	Sepimoll PN		oo		
		1,0	Soda		oo		
		3,5	Sepisol AGT		oo		
		0,3	Sepibac CT		oo		8,5-9,0
			Gece otomatik			5'/h	
			süzülür				
			Mekanik işlemler yapılır				
Yıkama			Su	35		5'	
Pikle			Su	25			
		3,0	Sepiksal S		xx	120'	5,0
	+	3,0	Sepazym AS		xx	180'	
			Gece banyoda kalır			5'/ h	kontrol
	+	1,0	Sepiksal S		xx	45'	
	+	3,0	Formik asit %85			3 x15+3 h	2,8
			süzülür				
			Postlar çıkarılarak 4-7 gün sehpalanır				
Yağ giderme			Su	30			
		70,0	Tuz		xx		Be'=6-7
			Postlar dolaba atılır				
		2,0	Sepinal P4		xx	90	4,0-5,5
	+	6,0	Sepilon OC		oo	120	
			süzülür				
Yıkama			Su	35			
		0,4	Sepilon OC		oo		
		0,3	Sepisol AGT		oo	20	
			süzülür				
Yıkama			Su	30			
		0,4	Sepilon OC		oo		

		0,3	Sepisol AGT		oo	15	
			süzülür				
			Etleme yapılır				
Yıkama			Su	30			
		0,5	Sepisol AGT		oo	10	
			süzülür				
Sama			Su	40			
		2,0	Sepinal P4		xx		
		0,5	Sepilon D		oo	60	8,00
	+	1,0	Sepazym 1000		xx	60	kontrol !!!
			süzülür				
Yıkama			Su	20		10	
			süzülür				
Pikle /kromlama			Su	25			
		70,0	Tuz		xx		Bé=6
		2,0	Sepiksal S		xx	90	
	+	2,0	Formik asit 85%		oo	2x30 + 90	2,8-3,0
	+	2,0	Sepisoft P		oo		
	+	3,5	Sepitan AL		xx	90	
	+	10,0	Tankrom AB		xx	180	
	+	1,0	Sepimas DC liq.		oo	90	
		8,0	Tankrom AB		xx	180	
	+	3,0-4,0	Sepinal P3		xx	180	
			Gece otomatik			5'/h	
			sabah			30	3,6-3,8
			Süzülür				
			Postlar çıkarılır, 3-4 gün dinlenir,				
			Yaş taş yapılır				

xx : çözmeden (toz halinde) oo : çözerek (seyrelterek)

Güvenlik

Ürünü kullanırken güvenlik formlarında verilen bilgi ve önerilere uyulmalıdır. Ayrıca kimyasal maddeler ile çalışmalarda gerekli genel önlemler alınmalıdır.

Dikkat

Bu teknik bültende verilen açıklamalar, en son bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Dolayısıyla bu açıklamalar, ürünlerimizin kullanılmasında ve uygulamalardaki olası etkenlerin fazlalığı nedeniyle, kullanıcıyı işletmeye özgü test ve deneylerden muaf tutmaz. Açıklamalarımızdan belirli özelliklerin veya somut bir kullanım amacı için uygunluğun yasal bağlayıcı nitelikte bir garanti olduğu anlamı çıkarılmamalıdır

Sepi Kimya ve Deri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi

Antik Sok. No: 11 Ç2-2 Parsel

34956 Tuzla/Istanbul , Turkey

www.sepikimya.com